

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ПК-11 ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

Д-ВАЙТ Люкс

Д-Вайт Люкс «ПК-11» плиточный клей изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного мелкофракционного песка, минеральных и специальных химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, атмосферо- и морозостойкость, устойчивость к сползанию на вертикальных поверхностях, пластичность и особую прочность раствора.

Область применения

Плиточный клей Д-Вайт Люкс «ПК-11» рекомендуется использовать для приклеивания керамической плитки любого размера, клинкерной плитки, керамогранита любого формата (30x30, 40x40, 60x60, 60x120), природного и искусственного камня на основания из бетона, кирпича, керамических блоков, блоков из пено- и газобетона, на основания оштукатуренные цементными и гипсовыми растворами соответствующей прочности. Используя плиточный клей, Вы сможете приклеить керамическую плитку стандартного размера на ГКЛ и ГКВЛ. У этой смеси отсутствует ограничение по использованию в помещениях, подверженных перепадам температуры и воздействию влаги. Этот клей прекрасно подходит для внутренних и наружных работ, для оснований подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам, для укладки плитки в системе «теплый пол».

Условия работы

Во время проведения работ и в течение последующих 2-3 суток, необходимо соблюдать температурный режим от +5°C до +30°C, а также обеспечить отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на рабочие участки в помещениях, в которых укладывалась плитка.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0.2-0.25 литра воды на 1 кг. сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой (возможен ручной способ перемешивания), до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора не более 4 часов.

Подготовка основы

Перед нанесением клея необходимо очистить основание от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, а также осыпающихся элементов, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для выравнивания значительных (более 5 мм) неровностей рекомендуется использовать цементно-песчаную штукатурку или плиточный клей. Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой для усиления прочности сцепления материала с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Для оснований с высокой пористостью (из блоков пено- и газобетона, оштукатуренных или шпатлеванных смесями на гипсовой и полимерной основе) следует использовать грунт глубокого проникновения, обработку произвести не менее 2 раз. Внимание, не допускайте запыления грунтованных поверхностей.

Порядок работы

Плиточный клей Д-Вайт Люкс «ПК-11» следует наносить мастерком или шпателем на предварительно грунтованное основание, а затем разравнивать зубчатым шпателем. Плитку необходимо укладывать на слой клея и выдавливать небольшими поворотными движениями. Смачивать плитку перед приклеиванием не требуется. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надежности сцепления плитки с основанием можно сразу оторвать и посмотреть ее обратную сторону плиточный клей должен покрывать не менее 80% поверхности.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать клеевую смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечет за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует помыть инструмент. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковок и предохранения от влажности.

Состав

Цемент, песок, минеральные и химические добавки. Срок годности в неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке.

ГОСТ 56387 класс С1Т

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2019

Изготовлено ООО «Промстрой»

Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., рп. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел.(84823)2-11-51, 2-30-63 www.gipskombinat.ru

Общие правила по укладке плитки:

Следует приклеивать плитки в течение 20 минут после нанесения раствора, учитывайте это перед тем, как будете наносить раствор на поверхность! Допускается корректировка плитки в течение 15 минут с момента укладки. Рекомендуем очищать поверхность плитки от остатков раствора в течение 15 минут после укладки.



Пешее хождение возможно через 24-36 часов после укладки плитки. Затирку швов, рекомендуем производить не ранее, чем через 24 часа после укладки.



Укладка керамогранита 300*300мм на пол. В случае если плиточный клей Д-Вайт Люкс «ПК-10» применялся при монтаже «тёплого пола», рекомендуется через 14 суток после укладки начать постепенно прогревать, поверхность.



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность раствора	4 часа
Расход воды на 25 кг сухой смеси	5,0-6,25 л
Открытое время контактной зоны (в течении, которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку)	20 мин
Время корректировки плитки	20 мин
Расход клея для плитки (нанесение зубчатым шпателем 6x6 мм)	2,5-3,0 кг/м²
Толщина клеевого слоя	2-20 мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течении 28 суток*	1,2 МПа
Марка по прочности при сжатии	M75
Морозостойкость	F75
Водоудерживающая способность	не менее 99%