



ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

Укрепляет поверхность
Противогрибковые добавки
Для внутренних и наружных работ
Снижает расход декоративных покрытий
Повышает адгезию с финишным покрытием
Выравнивает впитывающую способность основания

КОНЦЕНТРАТ 1:5

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный грунт служит для снижения впитывающей способности и укрепления оснований, увеличивает прочность сцепления (адгезию) с последующими покрытиями, обеспыливает. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +25°C. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением грунт необходимо тщательно взболтать.

Грунт-концентрат требует разведения чистой водой в пропорции 1:5.

Использовать для нанесения чистые инструменты: валики, кисти, распылители. Для сильно впитывающих поверхностей количество слоев нанесения может быть увеличено. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания загрунтованной поверхности. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению грунта использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. В неразбавленном виде не использовать. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5 °С до +35 °С. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать грунт-концентрат необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

ТУ 20.30.11-001-19296799-2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ»445042 Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж.2, ком. 21. e-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru

Произведено:

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новопасское, ул. Заводская, д.63

ОБЪЕМ 10л по ГОСТ 8.579

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон	
Кирпич	
Пено- газобетонные блоки	
Цементная стяжка	
Гипсовая стяжка	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
Цементные, известковые, гипсовые шпатлевки	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ОСП (OSB), ДСП, ГСП, аквапанель	
Системы теплоизоляции фасадов (СТФК)	
Пазогребневые плиты	
СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

 применение продукта рекомендовано без ограничений

 применение данного продукта не рекомендуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет пленки	прозрачный
Плотность	около 1,0 гр /см ³
Разбавитель	вода
Расход на 1 слой	от 100 мл/м ²
Время высыхания 1 слоя	1 час
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

