



МИТТЕЛЬГРУНТ

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-концентрат «Д-Вайт» Люкс МИТТЕЛЬГРУНТ применяется для обработки основания перед нанесением штукатурок, шпатлевок, при укладке облицовочной плитки, при устройстве стяжек, наливных полов и т.д. Предназначен для обработки поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона, керамзитобетона, шлакобетона, газосиликата, керамического и силикатного кирпича, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок, шпатлевок всех видов, цементной и гипсовой стяжки, ГЛЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП, ПГП и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением грунт тщательно взболтать. Грунт-концентрат необходимо развести чистой водой в рекомендованной пропорции в зависимости от используемого основания и тщательно перемешать строительным миксером на низких оборотах. Использовать для нанесения чистые инструменты: валики или кисти. Время высыхания грунта зависит от концентрации состава, свойств основания, температуры окружающей среды и влажности воздуха. Для сильно впитывающих поверхностей количество слоев нанесения может быть увеличено. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания загрунтованной поверхности. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению грунта использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. В неразбавленном виде не использовать. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +35°C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать грунт-концентрат необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, функциональные добавки, пигмент, вода.

ТУ 20.30.11-001-19296799-2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

е-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru

Произведено:

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки	желтый, матовый
Плотность	около 1,05 гр /см³
Разбавитель	вода
Время высыхания 1 слоя	от 1 до 6 часов, в зависимости от основания, концентрации состава, температуры и влажности среды. Время полного высыхания 24 часа
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -50°C до +70°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТИПА ОСНОВАНИЯ

Основание	Расход концентрата кг/м²	Рекомендуемое соотношение, концентрат: вода	Расход разбавленного концентрата, кг/м²
Газо- и пенобетон	0,05	1:5	0,3
Силикатный кирпич	0,05	1:4	0,25
Керамзитобетон/шлакобетон	0,05	1:4	0,25
Керамический кирпич	0,05	1:3	0,2
Щепоцементные плиты и блоки	0,05	1:3	0,2
Цементная и гипсовая штукатурка	0,05	1:3	0,2
ГЛЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП, ПГП и т.п.	0,05	1:3	0,2
Цементная и гипсовая стяжка	0,05	1:3	0,2

