

ГРАНИТ

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ УСИЛЕННЫЙ

JetBau

Плиточный клей «Гранит» изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и специальных химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, атмосферо- и морозостойкость, устойчивость к сползанию на вертикальных поверхностях, пластичность и особую прочность раствора.

Область применения

Благодаря специально разработанной рецептуре плиточный клей JetBau «Гранит» превосходно справляется с приклеиванием крупноформатных плиток (кафельных и керамических), керамогранита, природного и искусственного камня на стены и полы бетона, пенобетона, кирпича, цементных штукатурок. Используя плиточный клей JetBau «Гранит», Вы сможете приклеивать керамическую плитку стандартного размера на водостойкий гипсокартон. У этой смеси отсутствует ограничение по использованию в помещениях, поврежденных перепадам температуры и воздействия влаги. Она прекрасно подходит, как для внутренних, так и наружных работ, ее можно использовать при облицовке плиткой систем «теплый пол».

Условия работы

При проведении работ и в течение 2-3 дней после их окончания, необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. Необходимо обеспечивать отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, в которых укладывалась плитка.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,22-0,26 литра воды на 1 кг. сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой, до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора не более 4 часов.

Подготовка основы

Перед нанесением клея необходимо очистить основание от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, а также осыпающихся элементов, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для выравнивания значительных (более 5 мм) неровностей рекомендуем использовать цементно-песчаную штукатурку или плиточный клей. Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой для усиления прочности сцепления материала с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Основания с высокой пористостью следует грунтовать в несколько слоев. Внимание, не допускайте запыления прогрунтованных поверхностей.

Порядок работы

Плиточный клей JetBau «Гранит» следует наносить мастерком или шпателем на предварительно прогрунтованное основание, а затем разравнивать зубчатым шпателем. Плитку необходимо укладывать на слой клея и выдавливать небольшими поворотными движениями. Смачивать плитку перед приклеиванием не требуется. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надежности сцепления плитки с основанием можно сразу оторвать и посмотреть ее обратную сторону - плиточный клей должен покрывать не менее 80% поверхности.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечет за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует помыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от влажности.

Состав

Цемент, песок, минеральные и химические добавки.
Срок годности в неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.
Дата изготовления указана на упаковке. ГОСТ 56387 класс C1T

Общие правила по укладке плитки:

Следует приклеивать плитку в течение 20 минут после нанесения раствора, учитывайте это перед тем, как будете наносить раствор на поверхность! Допускается корректировка плитки в течение 15 минут с момента укладки. Рекомендуем очищать поверхность плитки от остатков раствора в течение 15 минут после укладки.



Пешее хождение возможно через 24-36 часов после укладки плитки. Затирку швов, рекомендуем производить не ранее, чем через 24 часа после укладки.



При применении в системе «теплый пол» производить включение не ранее 14 суток с момента укладки покрытия. Постепенно прогревать поверхность начиная с низких температур.

