

КОРОЕД

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ФАСАДОВ

JetBau

Штукатурка JetBau "КОРОЕД" предназначена для декоративной отделки фасадов и внутренних помещений стен и потолков, непосредственно на основания из бетона, цементной штукатурки и может быть использована для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями).

Подготовка к приготовлению работ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Поверхность основания должна быть ровной без трещин и выбоин, а так же очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен ухудшающих адгезию материала к основанию. Бетон должен иметь возраст не менее 2-х месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 дней, система СФТК не менее 3 суток. Подготовленное основание перед нанесением следует обработать глубокопроникающей грунтовкой и высушить в течение 1 часа.

Приготовление раствора

Сухую смесь постепенно добавляют в воду в пропорции на 1 кг смеси на 0,17-0,22 л. (на 25 кг смеси 4,25-5,5л воды). Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 600-800 в минуту.

Порядок работы

При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от + 5°C до + 30 °C, влажность воздуха не должна превышать 80%. Нанести раствор металлической тёркой на подготовленную поверхность и разровнять. Толщина слоя должна быть равной размеру зерна мраморного заполнителя. Через 5-15 минут обрабатываемой поверхности придают желаемую фактуру. Для этого, удерживая пластиковую тёрку параллельно основанию, круговыми, наклонными, дугообразными, горизонтальными, вертикальными или крестообразными движениями поверхность затирают до появления бороздчатого рисунка. Во время работы, пластиковую терку необходимо периодически очищать от остатков штукатурки.

С помощью декоративной штукатурки JETBAU «КОРОЕД» можно создать разные фактуры:

- Фактура «барашек» формируется круговыми движениями;
- Фактура «горизонтальный короед» формируется движениями влево — вправо;
- Фактура «вертикальный короед» (дождь) формируется движениями вверх — вниз;
- Фактура «перекрестный короед» формируется в 2 этапа: сначала формируется фактура влево — вправо, затем вверх - вниз.

Материал рекомендуется наносить от угла до угла, без прерывания работы. В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, на которую внахлест наносят штукатурку. Разрыв в декоративном слое предпочтительнее делать на углах зданий или по линии оконных откосов. Ленту удаляют через 60 минут после нанесения штукатурки. Свежие остатки штукатурки со стен и пола могут быть удалены при помощи воды, засохшие - только механически. Для окрашивания поверхности декоративной штукатурки рекомендуется использовать акриловые, силиконовые или силикатные краски. Окрашивание производится не ранее, чем через 3 суток. Декоративную штукатурку после нанесения в первые 3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Не допускать замораживания и пересыхания.

Это важно! Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути, для это используйте средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ! Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нанесение декоративного слоя возможно только после завершения монтажа системы водостока. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. При фасадных работах следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя на оштукатуренный участок. Рекомендуем при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой, на здании установить водоотливы. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Высокомарочный белый цемент, фракционированный кварцевый песок, мраморная крошка, модифицирующие полимерные добавки.

Технические характеристики

Декоративный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный B5, Btb1,6 , Aab2, F100, ГОСТ Р 54358-2017.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р54358-2017 выполнено по ТУ 23.64-013-15749494-2018.

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. 8 (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики	
Вязущее	цемент
Цвет	белый
Температура применения	от + 5°C до +30 °C
Максимальная фракция	2 мм
Количество воды затворения 1 кг	0,17-0,22 л
Марка по подвижности	Пк3
Жизнеспособность готового раствора	2 часа
Толщина нанесения	2 мм
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 2 мм	≈2,5 кг
Адгезия к бетону (через 28 суток)/класс	0,5 МПа/ Aab2
Прочность на сжатие (через 28 суток)/ класс	не менее 6,5 МПа / B5
Прочность на изгиб (через 28 суток)/ класс	не менее 2,0 МПа / Btb 1.6
Морозостойкость	не менее 100 циклов (F100)
Время полного набора прочности (при t +20°C)	28 суток
Паропроницаемость	не менее 0,035 мг/*ч*ПА
Температура эксплуатации	от - 50°C до +70°C