

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ

Д-ВАЙТ

Область применения

Шпатлёвка гипсовая «Базовая» применяется для базового выравнивания поверхности стен, потолков, перегородок из ГЛК, ГВЛ, оснований из бетона, цементных и гипсовых штукатурок, пазогребневые гипсовые плиты, для внутренних работ в сухих помещениях. Обработанную поверхность можно оклеивать обоями или окрашивать фактурными красками.

Подготовка к проведению работ:

Основание под шпатлёвку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления основания. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 до +30°C.

Приготовление раствора:

Шпатлёвочную смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,45-0,55 л воды (на 1 мешок 18 кг необходимо 8,1-9,9 л воды). Рекомендуемая температура воды 20 °C. Замешать раствор профессиональным строительным миксером, со средней скоростью (400-600 об./мин) для достижения однородной пластичной массы без комков. Затем выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания растворной смеси, после чего перемешать повторно. Растворная смесь пригодна для использования в течении 2 часов с момента затворения с водой при условии периодического перемешивания.

Порядок работы:

Растворная смесь наносится вручную и выравнивается с помощью широкого шпателя. При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. Перед нанесением следующего слоя высохшую поверхность шпатлёвки необходимо обработать теркой с наждачной бумагой или шлифовальной сеткой и обеспылить. После базового выравнивания высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями согласно инструкции изготовителя этих материалов. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 2 мм при 20°C около 24 часов.

Состав: Гипсовая «Базовая» шпатлёвка состоит из гипсового вяжущего, наполнителя, минеральных и модифицирующих добавок.

Внимание! Для приготовления раствора используйте только чистые ёмкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка:

Шпатлёвка гипсовая «Базовая» поставляется в бумажных мешках по 18 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении. Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002 – 1%

Производитель гарантирует соответствие ГОСТ 31387, продукт производится по ТУ 23.64-016-15749494-2019

Изготовлено: ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., рп. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63.

Т. (84238) 2-11-51, 2-30-63.

www.gips kombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Гипс
Цвет	Белый
Температура основания	от +5 °C до +30°C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,45-0,55
Жизнеспособность растворной смеси не менее, ч	2
Рекомендованная толщина слоя, мм	0,5-10
Расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм, кг	1,0
Время полного высыхания при толщине 2 мм и +20 °C около, ч	24
Водоудерживающая способность, не менее %	99
Предел прочности затвердевшего раствора при изгибе через 7 суток, не менее, МПа	1,5
Предел прочности затвердевшего раствора при сжатии через 7 суток, не менее, МПа	5,0
Прочность сцепления при отрыве (адгезия) через 7 суток, не менее, МПа	0,5
Фракция наполнителя, мм	до 0,3