

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

Д-ВАЙТ

Цементная штукатурка «Д-ВАЙТ» изготовлена на основе высоко марочного цемента, песка, модифицирующих и минеральных добавок.

Область применения

Цементная штукатурка используется для высококачественного выравнивания стен в сухих и влажных помещениях (подвалы, гаражи, санузлы), фасадов и цоколей зданий. Применяется по основаниям из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонных, газобетонных блоков и бетона. Штукатурный раствор наносится вручную или при помощи штукатурных станций.

Приготовление раствора

При ручном способе применения штукатурную смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,19-0,25 л воды (на 1 мешок 25 кг необходимо 4,75-6,25 л воды). Замешать раствор профессиональным строительным миксером в течение 5 минут до достижения однородной пластичной массы без комков. При нанесении штукатурки через станцию машинного нанесения сухую смесь засыпать в бункер, установить расход воды, обеспечивающий оптимальное соплование растворной смеси без потеков.

Подготовка основы

Основание под штукатурку должно быть прочным, очищенным от загрязнений (пыли, смазочных и битумных материалов, красок) и отслаивающихся элементов. Швы и трещины должны быть заранее заделаны. Основание с высоким водопоглощением перед началом штукатурных работ необходимо обработать грунтовкой, гладкие бетонные поверхности обработать бетон-контактом. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки. Температура основания и воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

В местах, подверженных образованию трещин (стыки различных конструктивных материалов, углы и откосы), необходимо уложить армирующую сетку из стекловолна, вдавливая в свежую штукатурную смесь.

Порядок работы

При ручном способе нанесения штукатурку набросать на основание мастерком или штукатурным ковшом. При механизированном способе штукатурку наносят (соплуют) полосами сверху вниз шириной не более 1 м, затем разравнивают правилом до получения ровной поверхности. Высококачественное покрытие следует выполнять по маякам.

ЭТО ВАЖНО!

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. При фасадных работах следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя на оштукатуренный участок. Рекомендуем при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой.

Изготовитель не несет ответственности при не соблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: цемент, песок, модифицирующие и минеральные добавки.

Срок годности в неповрежденной упаковке — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель гарантирует соответствие требованиям ТУ 23.64-011-15749494-2018
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002 -1%

Изготовлено: ООО «Промстрой»,
Поволжский Гипсовый Комбинат,
433870, РФ, Ульяновская обл.,
р.п Новоспасское, ул.Заводская д. 63.
т.(84238) 2-11-51, 2-30-63,
www.gipsokombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Рекомендованная толщина слоя	5-40 мм
Допустимая температура для проведения работ	От + 5 до +30 °C
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,19-0,25 л
Жизнеспособность раствора	2 часа
Водоудерживающая способность	Не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 10 мм	14-15 кг
Марка по прочности	M75
Прочность сцепления с бетоном при отрыве (адгезия)	Не менее 0,4 Мпа
Время достижения марочной прочности	28 суток
Морозостойкость	F50