

БЛОК

МОНТАЖНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

Д-ВАЙТ

Область применения

Монтажный клей **Д-Вайт БЛОК** предназначен для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон), газосиликатных блоков и других пористых стеновых материалов с легкими заполнителями. Предназначен для возведения несущих конструкций и перегородок. Предотвращает образования «мостиков холода» в ограждающих конструкций за счет тонкослойного нанесения.

Подготовка основания

Поверхность блоков должна очищена от пыли и других загрязнений, ухудшающих адгезию материала. Блоки должны быть с ровной геометрией, сколы и другие дефекты можно устранить клеем Д-Вайт БЛОК после монтажа стеновой конструкции.

Приготовление раствора

Сухую смесь постепенно добавляют в чистую воду в пропорции на 1 кг смеси на 0,2-0,25л (на 25 кг смеси — 5 — 6,25 л воды). Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 600-800 в минуту.

Порядок раствора

При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от + 5 до + 30°C. Нанести клеевой раствор металлической зубчатой шпатель или специальной кельмой на горизонтальную и вертикальную поверхность основания, затем укладывают блок и выравнивают прижимая по уровню. Укладку производят не позднее 15 минут после нанесения клея, корректировать блоки можно в течении 10 минут. При возведении стен необходимо выполнять монтаж с разбежкой блоков и армированием согласно проектной документации.

ЭТО ВАЖНО!

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. При фасадных работах следует избегать попадания дождя на монтажный участок. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути, для этого используйте средства индивидуальной защиты.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении составляет 12 месяцев со дня изготовления.

СОСТАВ:

Высокомарочный цемент, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие добавки.

Производится по ГОСТ Р 58272-2018 «Смесь сухая строительная кладочная G M50»

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2019

Изготовлено: ООО «Промстрой», Поволжский Гипсовый Комбинат, 33870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63.

т. (84238) 2-11-51,

www.gipsokombinat.ru



Основа	Цемент
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Толщина клеевого слоя	2-5 мм
Допустимая температура проведения работ	От +5 до 30°C
Расход воды на 25 кг сухой смеси	5,5-6,5 л
Открытое время контактной зоны	15 минут
Время корректировки	10 минут
Водоудерживающая способность	Не менее 99 %
Жизнеспособность раствора	4 часа
Расход клея (при слое 1 мм)	1,2-1,5 кг/м²
Марка по прочности при сжатии	M50
Морозостойкость	F75
Предел прочности при сдвиге, не менее	5,0 МПа