

JetBau

3л
4кг

ГИДРОИЗОЛ

ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичная Гидроизоляционная Мастика «ГИДРОИЗОЛ» JetBau для проведения гидроизоляционных работ при строительстве и ремонте помещений с повышенной влажностью: кухни, туалеты, ваннные комнаты и т.д. Применяется как гидроизоляционное средство по защите стен и полов, ровных и наклонных элементов кровли, в местах примыкания вентиляционных труб и дымоходов, при заделке трещин и швов в труднодоступных местах, во влажных помещениях перед укладкой плитки для пола, а также для создания водонепроницаемой мембраны в подвалах и емкостях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция мягких и металлических кровель, ванных комнат и подвалов, покрытие для бассейнов, заделка швов и трещин, создание гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, защита цоколя. Мастика имеет хорошие солнцезащитные свойства, устойчива к старению и растрескиванию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°C. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

Внимание! Не рекомендуем применять в местах постоянного воздействия воды на основания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением гидроизоляционную мастику необходимо перемешать в заводской таре. Продукт готов к применению. Материал наносит на основание за два прохода кистью, валиком или шпателем в перекрестных направлениях слоем общей толщиной 1-1,5мм. Время высыхания после нанесения первого слоя составляет 2 часа, после второго не более 6 часов (при нормальных условиях - температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%). Стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей, деформируемые узлы листов ГКЛ, ГВЛ, трубные проходки следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой. К последующей отделке можно приступать через 24 часа после нанесения последнего слоя гидроизоляции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению гидроизоляционной мастики использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукцию в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура хранения продукции должна быть от +5 °C до +25 °C. Срок годности 12 месяцев от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать гидроизоляционную мастику необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, № ПАРТИИ

Дату и время изготовления / номер партии - смотри на упаковке.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход гидроизоляционной мастики от 0,7кг/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, пигмент, вода.

ТУ 20.30.22-008-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	зеленый
Плотность	не менее 1,45 гр /см³
Прочность сцепления с основанием	1,5 МПа
Динамическая вязкость	50000±5000 мПа*с, Т 22 °С
Водонепроницаемость	W6
Время высыхания (на отлип) при t +20°C и влажности 60-65%	3 час
Полный набор прочности	5 суток
Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Условная прочность в момент разрыва МПа	не менее 0,15
Сухой остаток	60-65%

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, железобетон, бетонные блоки и плиты	
Кирпич	
Каменная кладка	
Деревянные конструкции, ОСП (OSB)	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, акваланель	
Цементные и гипсовые стяжки	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
Система «теплый пол»	
Бассейн	

СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь
	Кровля

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

-  применение продукта без ограничений
-  применение данного продукта не рекомендуется



ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.