

СУПЕРПОЛ НАЛИВНОЙ ПОЛ

JetBau

Наливной пол JetBau предназначен для финишного выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных стяжек (не менее М 200) внутри жилых и офисных помещений под укладку однородного коммерческого покрытия, паркета, ламината и других выстилающих материалов. Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, в системе «теплый пол».

Подготовка к проведению работ

Поверхность основания должна быть ровной без трещин, выбоин, а также очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен, ухудшающих адгезию материала к основанию. Бетон должен иметь возраст не менее одного месяца. Подготовленное основание перед нанесением следует обработать глубокопроникающей грунтовкой и высушить в течение часа.

Приготовление раствора

Сухую смесь постепенно добавляют в воду в пропорции на 1 кг смеси на 0,25-0,30 л. (на 20 кг смеси 5,0-6,0 л воды). Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для наливных полов, количество оборотов не более 600-800 в минуту.

Порядок работы

При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от +10°C до +25°C, влажность воздуха не должна превышать 80%. Готовый раствор наносится на поверхность слоем от 2 до 50 мм и затем равномерно распределяется по основанию раклей с регуляторами высоты (или по заранее установленным маячковым меткам). Для удаления пузырьков воздуха сразу после укладки смесь прокатывают игольчатым валиком.

Если площадь, предназначенная для заливки, превышает 20 м², то её необходимо разбить на полосы или квадраты. Между наливным полом и стеной (в том числе и колонны) необходимо уложить демпферную ленту из эластичного материала для предотвращения растрескивания пола. Технологической проход можно осуществлять через 24 часа. Производить монтаж выстилающих покрытий осуществлять не ранее чем через 5 суток при толщине слоя 2 мм, а также руководствоваться рекомендациями производителей отделочных покрытий.

ЭТО ВАЖНО! Не допускайте попадания в глаза и дыхательные пути, для этого используйте средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ!

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения с водой и порядка приготовления раствора. Не допускайте добавления воды в готовую смесь в процессе производства. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Комплексное (смешанное) минеральное вяжущее, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие полимерные добавки. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 31358-2007. Продукт производится по ТУ 23.64-007-15749494-2018.

Смесь сухая наполненная дисперсная Рк5, В12,5, ГОСТ 31358-2007

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики	
Вяжущее	Комплексное
Цвет	Серый
Температура применения	от +10 °C до +25 °C
Максимальная фракция	0,5 мм
Количество воды затворения на 1 кг	0,25-0,3 л
Жизнеспособность готового раствора	20 минут
Толщина нанесения	от 2 до 50 мм
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм	≈1,65 кг
Время технологического прохода	Через 24 часа
Адгезия к бетону (через 28 суток)	Не менее 0,6 МПа
Прочность на сжатие (через 28 суток)	Не менее 16 МПа
Время полного набора прочности (при t +20°C)	28 суток
Температура эксплуатации	До +60°C