

М300

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

Д-ВАЙТ

Область применения

Цементно-песчаная смесь М300 применяется для монтажных работ при устройстве стяжек и износостойких прочных полов и отмосток, для кладочных работ, укладки тротуарной плитки и брусчатки, заделки выбоин, трещин, сколов в бетонных полах и стенах в жилых, общественных и промышленных помещениях. Для наружных и внутренних работ.

Подготовка к проведению работ

Основание под раствор должно быть прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C.

Приготовление раствора

Сухую смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,14-0,18 л воды (на 1 мешок 25 кг необходимо 3,5-4,5 л воды).

Рекомендуемая температура воды 15-20°C. Перемешать раствор до однородной массы ручным или механизированным способом. Передозировка воды не допускается.

Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 часов с момента затворения с водой при условии периодического перемешивания без добавления воды.

Порядок работы

Растворная смесь наносится вручную и выравнивается строительным инструментом (мастерок, шпатель, правило и тд). При работе на сложных участках (перепады, стыки), а также при толщине слоя более 50мм рекомендуется использовать армирующую сетку. После окончания монтажных работ не допускать быстрого высыхания растворной смеси, для этого избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Время высыхания зависит от толщины слоя и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 10мм при +20 °C около 48 часов.

ВНИМАНИЕ! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности.

Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки, респиратор и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка: поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении.

Гарантийный срок хранения: в не поврежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002-1%. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 31357-2007 Раствор монтажный цементный М300, Пк2

Изготовлено: ООО «Промстрой» Поволжский Гипсовый комбинат, обл. Ульяновская, р.п. Новоспасское, ул. Заводская д. 63.

т.(84238) 2-11-51, 2-30-63.

www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Температура основания	от+5°C до +30°C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,14-0,18
Жизнеспособность растворной смеси не менее, ч	2
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10-200
Расход смеси на 1 м 2 при толщине слоя 10 мм, кг	16-18
Фракция заполнителя, мм	до 3 мм
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), Мпа	03
Марочная прочность, не менее	М300
Морозостойкость, не менее, циклов	100
Время набора марочной прочности	28