

ШТУКАТУРКА

ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Д-ВАЙТ Люкс

Д-Вайт Люкс цементная штукатурка для ручного и машинного нанесения изготовлена на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, химических добавок, обеспечивающих пластичность, устойчивость к усадке, атмосферно- и морозостойкость. Благодаря тщательно подобранной рецептуре, является прекрасной альтернативой самодельным растворам из песка и цемента. Она гораздо пластичнее, чем самодельные растворы, работать с этой смесью гораздо удобнее! Поскольку смесь производится на высокоточном оборудовании, характеристики штукатурки стабильны, в отличие от самодельных растворов, которые зачастую замешиваются на «глаз». Кроме того, используя данную штукатурку, Вам проще рассчитать необходимое количество материала, её удобнее хранить.

Область применения

Оптимально подходит для выравнивания стен как внутри помещений под последующую облицовку керамической плиткой, окраску, так и снаружи. С помощью нашей штукатурки Вы сможете выровнять стены из кирпича, блоков газо- и пенобетона, газосиликата и т.п. Может применяться для выравнивания стен и потолков в неотапливаемых помещениях.

Условия работы

При проведении работ в течении 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от + 5°C до +30 °C. В течении срока набора прочности поверхность штукатурки следует защищать от интенсивного высыхания, обеспечивая отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

При ручном способе применения штукатурную смесь затворить водой по принципу «смесь в воду» в соотношении 1 кг смеси 0,21-0,25 л воды (1 мешок 25 кг необходимо 5,25-6,25 л воды). Замешивать раствор профессиональным строительным миксером в течении 5 минут до достижения однородной массы без комков. При нанесении штукатурки через станцию машинного нанесения сухую смесь засыпать в бункер, установить расход воды, обеспечивающий оптимальное соплование растворной смеси без потеков.

Подготовка основания

Основание под штукатурку должно быть прочным, очищенным от загрязнений (пыли, смазочных и битумных материалов, красок) и отслаивающихся элементов. Швы и трещины должны быть заранее заделаны. Основание с высоким водопоглощением перед началом штукатурных работ необходимо обработать грунтовкой, гладкие бетонные поверхности обработать бетон-контактом. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки. Температура основания и воздуха должна быть не ниже + 5 °C и не выше +30 °C. В местах, подверженных образованию трещин (стыки различных конструктивных материалов, углы и откосы), необходимо уложить армирующую сетку из стекловолокна, вдавливая в свежую штукатурную смесь.

Порядок работы

При ручном способе нанесения штукатурку набросать на основание мастерком или штукатурным ковшом. При механизированном способе штукатурку наносят (сопляют) полосами сверху вниз шириной не более 1 м, затем разравнивают правилом до получения ровной поверхности. Высококачественное покрытие следует выполнять по маякам.

Условия выполнения работ

При оштукатуривании руководствоваться нормами СНиП 3.04.01-87. При +20 °C смесь сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов. При понижении температуры — это время увеличивается, при повышении-сокращается. Нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом. При наружных работах свежееуложенную штукатурку следует защитить от замерзания, осадков, прямых солнечных лучей и ветра в течении 3 суток. следующего полотна сетки не получался двойной клеевой слой. Аналогично следует поступать при перерывах в работе по приклеиванию стеклосетки.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав

Высокомарочный цемент, фракционированный песок, перлит, модифицирующие и минеральные добавки. Срок годности в неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель гарантирует соответствие продукции ГОСТ 33083-2014 «Смесь сухая штукатурная тяжелая для внутренних и наружных работ КП III, F50 для механизированного и ручного нанесения» Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2019



Характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Рекомендованная толщина слоя за одно нанесение	50-30 мм
Допустимая температура для проведения работ	от + 5 до +30°C
Жизнеспособность раствора	2 часа
Расход штукатурки	13-14 кг / м ² , при слое 10 мм
Влагоудерживающая способность	Не менее 98 %
Предел прочности при сжатии	5,0-7,5 МПа
Адгезия с основанием	МПа
Морозостойкость	F 50
Расход воды на 25 кг	5,25-6,25 л
Время полного высыхания	14 суток
Время достижения марочной прочности	28 суток

Изготовлено

ООО «Промстрой» Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул.Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63. www.gipskombinat.ru