

JetBau

5л/7кг
10л/14кг

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска «JetBau» Фасадная легко наносится и образует качественное декоративное покрытие. Атмосферостойкая и экологичная, применяется для выполнения малярных работ на фасадах зданий, стен и потолков внутри жилых, общественных и промышленных помещений с интенсивной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью. Рекомендуется использовать в качестве финишного слоя в составе СФТК, при окраске стен кухни, ванных комнат, балконов, откосов зданий и сооружений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, старой краски, масляных пятен, и т.п. Не прочные участки оснований должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очистить полностью. Трещины и неровности заделать шпатлёвкой и зашлифовать. Поверхность перед покраской рекомендуется обработать грунтовкой, предлагаем к использованию грунты «JetBau»*.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением краску необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта оптимальна для нанесения, при необходимости (использование краскопульты) допускается разбавление водой, но не более 10% перед нанесением первого слоя и не более 5% перед нанесением второго слоя. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5 °C до +25 °C, относительной влажности 55-75%. Для получения более качественного покрытия краску рекомендуется наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

ВНИМАНИЕ! Не производить работы при воздействии прямых солнечных лучей, сильном ветре, тумане, дожде и при высокой относительной влажности (>75%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя и мороза. Не предназначена для окраски поверхностей, постоянно контактирующих с водой!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению краски использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию. Не смешивать с другими красками и растворителями.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5 °C до +35 °C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать краску необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать до однородной массы.

КОЛЕРОВКА

Возможна колеровка ручным или машинным способом универсальными, водно-дисперсионными пигментными пастами в необходимый цвет.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, № ПАРТИИ

Дату и время изготовления / номер партии - смотри на упаковке.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход краски от 0,15кг/м² в зависимости от фактуры впитывающих способностей основания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода.


ТУ 20.30.11-002-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Супербелый
Степень блеска	Матовая
Класс истираемости	1
Класс паропроницаемости	V1
Разбавитель	Вода
Расход на 1 слой	от 150 гр/м² в зависимости от фактуры и впитывающих свойств основания
Колеровка	по каталогам RAL, NCS, Monicolor NOVA и др.
Время высыхания 1 слоя	1 час
Полное высыхание	24 часа
Температура проведения работ	+5 °C до + 25 °C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон	
Кирпич	
Цементные и гипсовые основания	
Минеральные основания	
Оштукатуренные поверхности	
Шпатлеванные поверхности	
Структурные и стекловолоконистые обои	
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСП (OSB)	

СФЕРА РАБОТ

Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Ручной	
Машинный	

 применение продукта без ограничений

 применение данного продукта не рекомендуется

Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения «JetBau»

