

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

JetBau

Штукатурка гипсовая машинного нанесения JetBau МАСТЕР изготовлена на основе экологически чистого гипса, с использованием высококачественных химических и минеральных добавок, обеспечивающих высокую адгезию, повышенную трещиностойкость, оптимальное время работы и легкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введен легкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесенного слоя. Позволяет получить ровную и гладкую поверхность, на основаниях из кирпича, бетона, гипсовых плит, керамзитоблоков, газо- и пенобетона.

Область применения

Гипсовая штукатурка применяется для выравнивания поверхности стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку плиткой, шпатлеванием, оклейку обоями или окраску фактурными красками.

Подготовка к проведению работ

Основание под штукатурку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Перед нанесением штукатурки основание следует обработать грунтовкой глубокого проникновения JetBau. К нанесению штукатурки следует приступать после полного высыхания грунтовки. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C.

Во избежание трещин

Газосиликатные блоки рекомендуется покрывать в три слоя грунтовки. Рекомендуем использовать грунт концентрат JetBau. Первый слой грунта-концентрата наносится после разведения с водой в соотношении 1:2. Для нанесения использовать краскопульт, валик или широкую кисть. Просушить первый слой, дав ему впитаться в основание. После этого нанести второй слой грунтовки, разведя его в соотношении 1:1. Финишную грунтовку-концентрат наносить без разбавления с водой. Все последующие работы проводить после высыхания обработанного основания.

Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной станции. Установить расход поступающей в станцию воды (на 1 мешок 30 кг необходимо 9 – 12 л воды), в зависимости от требуемой консистенции растворной смеси. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Не допускать замораживания и пересыхания.

Порядок работы

Растворная смесь наносится на основания с помощью штукатурной станции и разравнивается с помощью правила. Затирать штукатурку следует после начала схватывания слоя. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности и температуры в помещении составляет около 90 минут от начала перемешивания. При перерывах подачи смеси более чем на 20 минут, смеситель и шланг необходимо очистить. После окончания работ инструмент и механизмы сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, спустя 24 часа после нанесения. Дальнейшую работы по окраске, декорированию или оклейке обоями производить после полного высыхания слоя. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 10 мм при +20°C около 3 суток.

Внимание! Для приготовления раствора используйте только чистые емкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка

Гипсовая штукатурка поставляется в бумажных мешках по 30 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении.

Гарантийный срок хранения

В неповрежденной заводской упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002-1%.

Состав

Гипсовая штукатурка состоит из гипсового вяжущего, кварцевого песка, легкого наполнителя, минеральных и модифицирующих добавок. ГОСТ Р 58279-2018 «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/3,0»

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый

комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики:	
Основа	Гипс
Цвет	Белый
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,3-0,4
Жизнеспособность растворной смеси	90 минут
Рекомендуемая толщина слоя	10-50мм
Расход смеси на 1м² при толщине слоя 10 мм	11-12кг
Водоудерживающая способность, не менее %	97%
Предел прочности затвердевшего раствора при изгибе через 7 суток, не менее, МПа	1,5
Предел прочности затвердевшего раствора 3,0 при сжатии через 7 суток, не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления при отрыве (адгезия) через 7 суток, не менее	0,3 МПа