

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ФАСАДОВ

Д-ВАЙТ Люкс

Штукатурка предназначена для декоративной отделки фасадов и внутренних помещений стен и потолков, непосредственно на основания из бетона, цементной штукатурки может быть использована для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями).

Подготовка к проведению работ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Поверхность основания должна быть ровной без трещин и выбоин, а также очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен, ухудшающих адгезию материала к основанию. Бетон должен иметь возраст не менее 2-месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки - не менее 28 дней система СФТК не менее 3 суток. Подготовленное основание перед нанесением следует обработать глубокопроникающей грунтовкой и высушить в течении 1 часа.

Приготовление раствора

Сухую смесь постоянно добавляют в воду в пропорции на 1 кг смеси на 0,17-0,22 л (на 25 кг смеси – 4,25 – 5,5 л воды). Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течении 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 600-800 в минуту.

Порядок работы

При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от +5 до +30 °С, влажность воздуха не должна превышать 80%. Нанести раствор металлической теркой на подготовленную поверхность и разравнивать. Толщина слоя должна быть равной размеру зерна мраморного заполнения. Через 5-15 минут обрабатываемой поверхности придают желаемую фактуру. Для этого, удерживая пластиковую терку параллельно основанию, круговыми, наклонными дугообразными, горизонтальными, вертикальными и крестообразными движениями поверхность затирают до появления бороздчатого рисунка. Во время работы, пластиковую терку необходимо периодически очищать от остатков штукатурки.

С помощью декоративной штукатурки можно создать разные фактуры:

1. Фактура «барашек» формируется круговыми движениями.
2. Фактура «горизонтальный короед» формируется движениями влево-вправо.
3. Фактура «вертикальный короед» (дождь) формируется движениями вверх-вниз.
4. Фактура «перекрестный короед» формируется в 2 этапа: сначала формируется фактура влево-вправо, затем вверх-вниз.

Материал рекомендуется наносить от угла до угла, без прерывания работы. В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, на которую в нахлест наносят штукатурку. Разрыв в декоративном слое предпочтительнее делать на углах зданий или по линии оконных откосов. Ленту удаляют через 60 минут после нанесения штукатурки. Свежие остатки штукатурки со стен и пола могут быть удалены при помощи воды, засохшие только механически. Для окрашивания поверхности декоративной штукатурки рекомендуется использовать акриловые, силиконовые или силикатные краски. Окрашивание производится не ранее, чем через 3 суток. Декоративную штукатурку после нанесения в первые 3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Не допускать замораживания и пересыхания.

ЭТО ВАЖНО! Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути, для этого используйте средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ! Для приготовления раствора используйте только чистые ёмкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нанесение декоративного слоя возможно только после завершения монтажа системы водостока. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

При фасадных работах следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя на оштукатуренный участок. Рекомендуем при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой, на здании установить водоотливы. Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 54358-2011

Технические характеристики декоративный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный В5, Вtб1,6, Аab2, F100, ГОСТ 54358-2017

Состав Высокомарочный белый цемент, фракционированный кварцевый песок, мраморная крошка, модифицирующие полимерные добавки.

ХРАНЕНИЕ Гарантированный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковки на деревянных поддонах в сухом помещении составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовлено ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый

комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Вяжущее	Цемент
Цвет	Белый
Температура применения	от +5 до +30 °С
Максимальная фракция	3 мм
Количество воды затворения на 1 кг	0,17-0,22 л
Марка по подвижности	Пк3
Жизнеспособность готового раствора	2 часа
Толщина нанесения	2мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	~ 3 кг
Адгезия к бетону (через 28 суток) / класс	0,5 МПа/Аab2
Прочность на сжатие (через 28 суток)/класс	Не менее 6,5 МПа/В5
Прочность на изгиб (через 28 суток) / класс	Не менее 2,0 МПа/Вtб1,6
Морозостойкость	Не менее 100 циклов (F100)
Время полного набора прочности (при t + 20 °С)	28 суток
Паропроницаемость	Не менее 0,035 мг/ м ² * ч*Па
Температура эксплуатации	от – 50 до + 70 °С