

# М200

## ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

# Д-ВАЙТ

### Область применения

Цементно-песчаная смесь М200 применяется для устройства стяжек полов, кладки кирпича и блоков, заделки выбоин, трещин, сколов в бетонных полах и стенах в жилых, общественных и промышленных помещениях, укладка тротуарной плитки и брусчатки.

### Подготовка к проведению работ

Основание под раствор должно быть прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C.

### Приготовление раствора

Сухую смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,15-0,18 л воды (на 1 мешок 25 кг необходимо 3,75-4,5 л воды). Рекомендуемая температура воды 15-20°C. Перемешать раствор до однородной массы ручным или механизированным способом. Передозировка воды не допускается. Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 часов с момента затворения с водой при условии периодического перемешивания без добавления воды.

### Порядок работы

Растворная смесь наносится вручную и выравнивается строительным инструментом (мастерок, шпатель, правило и тд). При работе на сложных участках (перепады, стыки), а также при толщине слоя более 50мм рекомендуется использовать армирующую сетку. После окончания монтажных работ не допускать быстрого высыхания растворной смеси, для этого избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Время высыхания зависит от толщины слоя и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 10мм при +20 °С около 48 часов.

**ВНИМАНИЕ!** Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности.

Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.

Изготовитель не несет ответственности при не соблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки, респиратор и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

**Условия хранения и упаковка:** поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении

**Гарантийный срок хранения:** в не поврежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002-1%.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 31357-2019 Раствор монтажный цементный М200, Пк2

Изготовлено: ООО «Промстрой», Поволжский Гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д 63,

т. (84238)2-11-51,2-30-63,

[www.gipskombinat.ru](http://www.gipskombinat.ru)



| Технические характеристики                           |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Основа                                               | Цемент           |
| Цвет                                                 | серый            |
| Температура основания                                | от +5°C до +30°C |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг                | 0,15-0,18        |
| Жизнеспособность растворной смеси не менее, ч        | 2                |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм                       | 10-200           |
| Расход смеси на 1м <sup>2</sup> при толщине слоя, мм | 16-18            |
| Фракция заполнителя, мм                              | До 1,5           |
| Водоудерживающая способность, не менее %             | 95               |
| Прочность сцепления при отрыве (адгезия), МПа        | 0,3              |
| Марочная прочность, не менее                         | М200             |
| Морозостойкость, не менее циклов                     | 100              |
| Время набора марочной проч ности                     | 28               |