

СУПЕРФИНИШ

ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ

ФИНИШНАЯ

JetBau

Шпатлевка «Суперфиниш» изготовлена на основе высококачественной минеральной основе с добавлением полимерных компонентов и высокотехнологичных добавок. Благодаря применению модифицирующих добавок шпатлевка «Суперфиниш» превосходит стандартные смеси на минеральном вяжущем: у нее выше показатели адгезии и укрывистости, непревзойденная трещиностойкость, оптимальное время работы и легкость в приготовлении раствора. JetBau «Суперфиниш» образует идеально гладкое покрытие исключительной белизны. Высокая укрывистость и исключительная белизна позволят в дальнейшем сэкономить краску при декоративной отделке. Либо вообще обойтись без последующей покраски (например, после обработки потолка).

Область применения

Полимерная шпатлевка применяется для финишного выравнивания поверхности стен, потолков, перегородок из ГКЛ, ГВЛ, ПГП, оснований из бетона, цементных и гипсовых штукатурок для внутренних работ в сухих помещениях. Обработанную поверхность можно оклеивать обоями или окрашивать красками.

Подготовка к проведению работ

Основание под шпатлёвку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +10°C до +30°C.

Приготовление раствора

Шпатлёвочную смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,32-0,4 л воды (на 1 мешок 20 кг необходимо 6,4-8 л воды). Рекомендуемая температура воды +20°C. Замешать раствор профессиональным строительным миксером, со средней скоростью (400-600 об./мин) для достижения однородной пластичной массы без комков. Затем выдержать технологическую паузу 20 минут для созревания растворной смеси, после чего перемешать повторно. Растворная смесь пригодна для использования в течение 24 часов с момента затворения с водой при условии хранения в герметичной таре.

Порядок работы

Растворная смесь наносится вручную или механически набрызгом и выравнивается с помощью широкого шпателя. При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. Перед нанесением следующего слоя высохшую поверхность шпатлевки необходимо обработать теркой с наждачной бумагой или шлифовальной сеткой и обеспылить. После финишного выравнивания высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя этих материалов. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 3 мм при +20°C не более 24 часов.

ЭТО ВАЖНО! Для приготовления раствора используйте только чистые емкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка

Шпатлевка полимерная поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях.

Состав

Полимерная шпатлевка состоит из тонкодисперсного наполнителя, полимерных и модифицирующих добавок.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001-1%.

Производитель гарантирует соответствие продукта ТУ 23.64-006-15749394-2018.

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики	
Основа	Полимерная
Цвет	Белый
Температура основания	от +10°C до +30°C
Расход воды на 1 кг. сухой смеси	0,32-0,4 л/кг
Жизнеспособность растворной смеси не менее	24 ч
Рекомендуемая толщина слоя	0,1-3 мм
Расход смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм	1,2 кг
Время полного высыхания при толщине 3 мм 20 °C	Не более 24 часа
Водоудерживающая способность	Не менее 99 %
Прочность сцепления при отрыве (адгезия)	0,3 МПа
Фракция наполнения	0,1 мм