

КЛАССИК ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

JetBau

Плиточный клей «Классик» изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и специальных химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, пластичность и прочность раствора. Позволяет добиться великолепных результатов при приклеивании различных облицовочных плиток: кафельных, мозаичных, керамических на стены и полы из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок внутри и снаружи помещений как с нормальной, так и с повышенной влажностью. Можно использовать при облицовке плиткой систем «тёплый пол».

Условия работы

При проведении работ и в течение 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. Необходимо обеспечить отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, в которых проводилась укладка плитки.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,22-0,26 литра воды на 1 кг. сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электро-миксера или дрели с насадкой до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора не более 3 часов.

Подготовка основы

Перед нанесением клея необходимо очистить основание от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, а также осыпающихся элементов, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для выравнивания значительных (более 10 мм.) неровностей рекомендуем использовать цементно-песчаную штукатурку или плиточный клей. Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой для усиления прочности сцепления материала с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Основания с высокой пористостью следует грунтовать в несколько слоёв. Внимание, не допускайте запыления прогрунтованных поверхностей!

Порядок работы

Плиточный клей JetBau «Классик» следует наносить мастерком или шпателем на предварительно прогрунтованное основание, а затем разравнивать зубчатым шпателем. Плитку необходимо укладывать на слой клея и вдавливать небольшими поворотными движениями. Смачивать плитку перед приклеиванием не требуется.

Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надёжности сцепления плитки с основанием можно сразу оторвать плитку и осмотреть её обратную сторону — плиточный клей должен покрывать не менее 80% поверхности.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистый инструмент и ёмкости. После окончания работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: цемент, песок, минеральные химические добавки. Срок годности в неповреждённой упаковке — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 5745-002-97637106-2015.

Изготовлено: ООО «ПРОМСТРОЙ» Поволжский А, Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д. 63. т.(84238) 2-11- 51, 2-30-63. www.gipskombinat.ru

ШК 4631136082149



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Рекомендованная толщина слоя	от 3 до 15 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5 °C до +30°C
Жизнеспособность раствора	Не менее 240 мин
Открытое время контактной зоны (в течении которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку)	20 мин
Расход материала	Около 2,5-3 кг / м² при нанесении зубчатым шпателем 6х6 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	Около 8 м² / 25 кг
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздух но-сухой среде в течении 28 суток	Не менее 0,8 МПа
Марка по прочность при сжатии	M75
Морозостойкость	F35
Расход воды на 25 кг. сухой смеси	4,75-6 л на 25 кг
Наибольшая крупность зерен наполнителя	0,63 мм
Время полного высыхания	3-7 суток
Время достижения прочности	7 суток

Следует приклеивать плитки в 15 минут после нанесения раствора, учитывайте это перед тем как будете наносить раствор на поверхность! Допускается корректировка плитки в течение 10 минут с момента укладки. Рекомендуем очищать поверхность плитки от остатков раствора в течение 15 минут после укладки.



Пешее хождение возможно через 24-36 часов после укладки плитки. Затирку швов рекомендуем не ранее, чем через 24 часа после укладки.



Укладка керамогранита 300*300 мм на пол. В случае если плиточный клей JetBau «Классик» применяется при монтаже тёплого пола рекомендуется через 14 суток после укладки начать постепенно прогревать поверхность.

