

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ПК-10

ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ, КЕРАМИЧЕСКОЙ И КЕРАМОГРАНИТА

Д-ВАЙТ Люкс

Д-Вайт Люкс «ПК-10» плиточный клей изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и специальных химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, пластичность и прочность раствора. Позволяет добиться великолепных результатов при приклеивании различных облицовочных плиток: кафельных, мозаичных, керамических на стены и полы из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок внутри и снаружи помещений как с нормальной, так и с повышенной влажностью. Можно использовать при облицовке плиткой систем «тёплый пол».

Условия работы

Во время проведения работ и в течение последующих 2-3 суток, необходимо соблюдать температурный режим от +5°C до +30°C, а также обеспечить отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на рабочие участки в помещениях, в которых укладывалась плитка.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,19-0,24л литра воды на 1 кг. сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой (возможен ручной способ перемешивания), до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора не более 4 часов.

Подготовка основы

Перед нанесением клея необходимо очистить основание от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, а также осыпающихся элементов, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для выравнивания значительных (более 10 мм) неровностей рекомендуем использовать цементно-песчаную штукатурку или плиточный клей. Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой для усиления прочности сцепления материала с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Для оснований с высокой пористостью (из блоков пено- и газобетона, оштукатуренных или шпатлеванных смесями на гипсовой и полимерной основе) следует использовать грунт глубокого проникновения, обработку произвести не менее 2 раз. Внимание, не допускайте запыления грунтованных поверхностей.

Порядок работы

Плиточный клей Д-Вайт Люкс «ПК-10» следует наносить мастерком или шпателем на предварительно грунтованное основание, а затем разровнять зубчатым шпателем. Плитку необходимо укладывать на слой клея и выдавливать небольшими поворотными движениями. Смачивать плитку перед приклеиванием не требуется. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надежности сцепления плитки с основанием можно сразу оторвать и посмотреть ее обратную сторону - плиточный клей должен покрывать не менее 80% поверхности.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать клеевую смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечет за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует помыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить упаковку в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от влажности.

Состав

Цемент, песок, минеральные и химические добавки.

Отклонение от массы нетто в соответствии

с ГОСТ Р 8.579 – 2019

Срок годности в неповреждённой упаковке — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 56387, класс С1.

Изготовлено

ООО «ПРОМСТРОЙ» Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63. т.(84238) 2-11-51, 2-30-63.

www.gipskombinat.ru

Общие правила по укладке плитки:

Следует приклеивать плитки в течение 20 минут после нанесения раствора, учитывайте это перед тем, как будете наносить раствор на поверхность! Допускается корректировка плитки в течение 15 минут с момента укладки. Рекомендуем очищать поверхность плитки от остатков раствора в течение 15 минут после укладки.



Пешее хождение возможно через 24-36 часов после укладки плитки. Затирку швов, рекомендуем производить не ранее, чем через 24 часа после укладки.



Укладка керамогранита 300*300мм на пол. В случае если плиточный клей Д-Вайт Люкс «ПК-10» применялся при монтаже «тёплого пола», рекомендуется через 14 суток после укладки начать постепенно прогревать, поверхность.



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Толщина клеевого слоя	3-15 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность раствора	4 часа
Расход воды на 25 кг сухой смеси	4,75-6,6 л
Открытое время контактной зоны (в течение которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку)	20 мин
Время корректировки плитки	15 мин
Расход клея для плитки (нанесение зубчатым шпателем 6х6 мм)	2,5-3,0 кг/м²
Водоудерживающая способность	Не менее 99%
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток*	Не менее 0,8 МПа
Марка по прочности при сжатии	M75
Морозостойкость	E35
Наибольшая крупность зерен наполнителя	0,63 мм
Влажность	Не более 0,5 %