

ФИНИШГИПС

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ

ФИНИШНАЯ

JetBau

Гипсовая шпатлёвка применяется для финишного выравнивания поверхности стен, потолков, перегородок из ГКЛ, ГВЛ, оснований из бетона, цементных и гипсовых штукатурок, пазогребневые гипсовые плиты, для внутренних работ в сухих помещениях. Обработанную поверхность можно оклеивать обоями или окрашивать красками.

Подготовка к проведению работ

Основание под шпатлёвку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30 °C.

Приготовление раствора

Шпатлёвочную смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,45-0,55л воды (на 1 мешок 18 кг необходимо 8,1-9,9 л воды). Рекомендуемая температура воды +20°C. Замешать раствор профессиональным строительным миксером, со средней скоростью (400-600 об./мин) для достижения однородной пластичной массы без комков. Затем выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания растворной смеси, после чего перемешать повторно. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 часов с момента затворения с водой при условии периодического перемешивания.

Порядок работы

Растворная смесь наносится вручную механически набрызгом и выравнивается с помощью широкого шпателя. При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. Перед нанесением следующего слоя высохшую поверхность шпатлевки необходимо обработать теркой с наждачной бумагой или шлифовальной сеткой и обеспылить. После финишного выравнивания высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя этих материалов. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 2мм при +20 °C около 24 часов.

Внимание! Для приготовления раствора используйте только чистые емкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка

Шпатлёвка финишная поставляется в бумажных мешках по 18 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р8.579-2002-1%.

Состав

Гипсовая финишная шпатлёвка состоит из гипсового вяжущего, наполнителя, минеральных и модифицирующих добавок. Производитель гарантирует соответствие ГОСТ 31387, продукт производится по ТУ 23.64-015-15749494-2019

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Гипс
Цвет	Белый
Температура основания	от +5°C до +30 °C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/ кг	0,45-0,55
Жизнеспособность растворной смеси, не менее ч	3
Рекомендуемая толщина слоя, мм	0,1-5,0
Расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм, кг	1,0
Время полного высыхания при толщине 2 мм и +20°C, около ч	24
Водоудерживающая способность, не менее %	99
Предел прочности затвердевшего раствора при изгибе через 7 суток, не менее, МПа	1,5
Предел прочности затвердевшего раствора при сжатии через 7 суток, не мене, МПа	5,0
Прочность сцепления при отрыве (адгезия) через 7 суток, не менее, МПа	0,5
Фракция наполнителя, мм	0,1