

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

Штукатурка гипсовая ручного нанесения

Изготовлена на основе экологически чистого гипса, с использованием химических и минеральных добавок, обеспечивающих оптимальное время работы и легкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введен легкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесенного слоя. Позволяет получить ровную поверхность, на основаниях из кирпича, бетона, гипсовых плит, керамзитоблоков. Гипсовая штукатурка применяется для выравнивания поверхности стен внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку плиткой, шпатлеванием, оклейку обоями или окраску фактурными красками.

Подготовка к проведению работ

Основание под штукатурку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30 °C.

Приготовление раствора

Сухая смесь засыпается в чистую емкость с заранее отмеренным количеством воды комнатной температуры в соотношении 0,3-0,4 л/кг. (на 30 кг. смеси — 9-12 л. воды) Перемешивание производится строительным миксером или дрелью с насадкой в течении 2-3 минут до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор использовать в течение 45 минут после приготовления

Порядок работы

На предварительно прогрунтованное основание наносится вручную, заранее приготовленный раствор штукатурки, при помощи мастерка или шпателя и разравнивается с помощью правила. Затирать штукатурку следует после начала схватывания слоя. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности и температуры в помещении составляет около 45 минут от начала перемешивания. После окончания работ инструмент сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, спустя 24 часа после нанесения. Дальнейшую работу по окраске, декорированию или оклейке обоями производить после полного высыхания слоя. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 10мм при +20 °C около 3 суток.

Внимание! Для приготовления раствора используйте только чистые емкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка

Гипсовая штукатурка поставляется в бумажных мешках по 30 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении. Гарантийный срок хранения: в неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р8.579-2002-1%.

Состав

гипсовое вяжущее, кварцевый песок, легкий наполнитель, минеральные и модифицирующие добавки.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 58279-2018 «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0»

Изготовлено: ООО«Промстрой», Поволжский — Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул.Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63.
www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Гипс
Цвет	Белый
Температура основания	от + 5 до 30 °C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,3-0,4
Жизнеспособность раствор ной смеси не менее	45 минут
Рекомендуемая толщина слоя	10-50мм
Расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 10 мм	12-13 кг / м ²
Влагоудерживающая способность не менее	97 %
Предел прочности затвердевшего раствора при изгибе через 7 суток, не менее, МПа	1,0 МПа
Предел прочности затвердевшего раствора при сжатии через 7 суток, не менее, МПа	2,0 МПа
Прочность сцепления при отрыве (адгезия) через 7 суток, не менее, МПа	0,3 МПа