

JetBau

5/18кг

ФИНИШ ПАСТА

ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная полимерная шпатлевка «JetBau» ФИНИШ ПАСТА - готовая к применению пастообразная шпатлевка, предназначенная для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоями, перед нанесением декоративных штукатурок и других финишных покрытий. Используется на основаниях: ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП, ПГП, бетонные и оштукатуренные поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены. ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП должны быть прочно смонтированы на несущем каркасе.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. При необходимости добавить воды (не более 30мл на 1кг) и снова перемешать. Для работы использовать чистые емкости и инструменты из нержавеющей стали. Сплошное шпатлевание:

- нанесение слоя шпатлевки толщиной до 2мм ручным или механизированным способом;
- разглаживание шпатлевки шпателем;
- шлифовка поверхности после высыхания наждачной бумагой с зерном не более P240.

Нанесение последующего слоя производить после полного высыхания предыдущего. Инструмент и ёмкость сразу после применения промывать водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению шпатлевки использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5°C до +35°C. Срок годности 12 месяцев от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход шпатлевки составляет 0,45кг/м².

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, многофункциональные добавки, вода, наполнитель.

ТУ 20.30.22-003-19296799-2024



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhdkie-vyazkie@yandex.ru

Произведено:

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Плотность	около 1,7 гр /см³
Толщина слоя	0,2-2мм
Время высыхания 1 слоя	24 часа при температур воздуха +20°C, влажности воздуха 60% и толщине слоя не более 2мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +35°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон, бетонные блоки и плиты	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП	
Цементные и гипсовые стяжки	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	

СФЕРА РАБОТ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Ручной	
Машинный	

- применение продукта без ограничений
- применение данного продукта не рекомендуется

