

# JetBau

5кг  
10кг

# ВЭЛФИКС

## КЛЕЙ для СТЕКЛОТКАНЕВЫХ ОБОЕВ И МАЛЯРНЫХ СТЕКЛОХОСТОВ



### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- высокая клеящая способность;
- устойчив к действию бактерий;
- корректировка наклеиваемого материала в течении 30 минут;
- не оставляет пятен на настенных и потолочных покрытиях;
- подходит для помещений с повышенной влажностью;
- равномерное нанесение без брызг и потеков;
- экологически чистый;
- для внутренних работ;
- 5 циклов заморозки при транспортировке и хранении.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Клей для стеклотканевых обоев и малярного стеклохолста «JetBau» ВЭЛФИКС** — готовый к использованию специализированный клей для приклеивания стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов, а также всех видов тяжелых обоев, на флизелиновой и бумажной основе, джутовых тканей на стены и потолок внутри помещений. В разбавленном виде возможно применение в качестве клея для обычных обоев и грунтовочного состава. Применяется на следующих основаниях: бетон, штукатурка, шпателька, ГКЛ, ГВЛ, ОСП (OSB), фанера и др.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очистить полностью. Трещины и неровности заделать шпатлёвкой и зашлифовать. Поверхность перед покраской рекомендуется обработать грунтовкой, предлагаем к использованию грунты «JetBau»

### УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%. При производстве работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности и прямого контакта с водой. Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.

### РАСХОД

Расход клея до 200г/м² в зависимости от температурно-влажностных условий проведения работ, фактурности оклеиваемой поверхности и способа использования.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением клей необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта оптимальна для нанесения, при необходимости (аппарата безвоздушного распыления) допускается разбавление водой, но не более 5% п. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5°C до +25°C, относительной влажности не более 65%. При нанесении клея ручным инструментом используйте ковсета для краски (малярная ванночка) для защиты клея от загрязнения. Набирать клей непосредственно из фабричной упаковки не рекомендуется, если не планируете израсходовать весь объем упаковки при текущих работах. Нанести клей при помощи кисти, валика или аппарата безвоздушного распыления толстым слоем (0,5-1мм) и равномерно на 1-2 ширины полотна, сразу же уложить материал, вдавить его при помощи обойного шпателя без оставления пузырей. В случае слабо впитывающих подложек, при низких температурах (+5°C - +5°C) и высокой влажности воздуха более 70% перед укладкой полотен стеклообоев дать клею хорошо обветриться. После высыхания приклеенных полотен стеклообоев (малярного стеклохолста) при нормальной или средней нагрузке можно нанести промежуточный слой, разбавив клей водой на 10%. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При работе по нанесению клея использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +30°C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать клей необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

### СОСТАВ

Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

ТУ 20.52.10-006-19296799-2025

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: [jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru](mailto:jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru)

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                     |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Цвет                                           | прозрачный                                                  |
| Плотность                                      | не менее 1,1 гр /см³                                        |
| Расход клея на 1м²                             | от 200 гр/м² в зависимости от фактуры и впитывающих свойств |
| Корректировка наклеиваемого материала          | 30 минут                                                    |
| Полное высыхание                               | 24 часа                                                     |
| Температура проведения работ                   | от +5°C до +25°C                                            |
| Температура эксплуатации                       | от -40°C до +50°C                                           |
| Морозостойкость при транспортировке и хранении | 5 циклов                                                    |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                          |                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ТИП ОСНОВАНИЯ                               |                      |                                                                                       |
| Бетон,                                      |                      |                                                                                       |
| Кирпич                                      |                      |                                                                                       |
| Цементные, известковые, гипсовые штукатурки |                      |                                                                                       |
| Шпаклёванные поверхности                    |                      |                                                                                       |
| ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, ПГП и ОСП (OSB)   |                      |                                                                                       |
| СФЕРА РАБОТ                                 |                      |                                                                                       |
| Внутренние работы                           | Нормальная влажность |                                                                                       |
|                                             | Повышенная влажность |                                                                                       |
| Наружные работы                             | Фасад                |  |
|                                             | Цоколь               |                                                                                       |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ                           |                      |                                                                                       |
| Ручной                                      |                      |                                                                                       |
| Машинный                                    |                      |                                                                                       |

- применение продукта без ограничений
- применение данного продукта не рекомендуется

\*Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения «JetBau»\*

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

