








БЕТОН-КОНТАКТ



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт Бетон-контакт «Д-ВайтЛюкс» повышает сцепление (адгезию) гладких, плотных, слабо впитывающих поверхностей с последующим покрытием (штукатурка, плиточный клей и другие материалы). Создает шероховатый слой, предотвращающий сползание наносимого материала. Пигмент в составе грунта позволяет легко отличить загрунтованную поверхность. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +25°C. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

Внимание! Не рекомендуем применять в местах постоянного воздействия воды на основания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением бетон-контакт необходимо тщательно взболтать. Грунт полностью готов к работе, не требует разведения, добавление дополнительных жидкостей может привести к нежелательным последствиям и изменениям свойств продукта. Использовать для нанесения чистые инструменты: валики, кисти, макловицы. В зависимости от назначения обрабатываемой поверхности количество слоев нанесения может быть увеличено. Повторное грунтование выполнять после полного высыхания первого слоя грунта. Время высыхания бетон-контакта зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре 20 °C и влажности воздуха 55% бетон-контакт высыхает в течение 3 часов. Отделочные работы и нанесение последующего покрытия возможно через 12 часов. Высохшая загрунтованная поверхность должна быть устойчива к механическим воздействиям. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению бетон-контакта использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5 °C до +35 °C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать бетон-контакт необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, пигмент, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Плотность	1,5 гр /см³
Расход на 1 слой	190-240 гр/м² в зависимости от типа основания
Нанесение	валик, кисть, макловица
Время высыхания 1 слоя	3 часа
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон, бетонные блоки и плиты	
Керамическая плитка, керамогранит	
Масляная краска	
Деревянные конструкции, ОСП (OSB)	
Металл, пластмасса, пенополистирол	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, аквапанель	
Цементные и гипсовые стяжки	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	

СФЕРА РАБОТ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Ручной	
Машинный	

применение продукта без ограничений

применение данного продукта не рекомендуется

ТУ 20.30.11-001-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ»
445042 Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж.2, ком. 21.
e-mail: jetbau.zhidkie-vyazkie@yandex.ru
Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63