

ФАСАД КЛЕЙ- ШТУКАТУРКА



Клей штукатурка JetBau Фасад» изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и химических добавок, обеспечивающих пластичность, высокую адгезию, атмосферно- и морозостойкость.

Область применения

Клей-Фасад применяется для приклеивания теплоизоляционных панелей из пенополиуретана, минеральной ваты, пенополистирола и т.п. на стены и потолки, непосредственно на основания из бетона, бетонных блоков, кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки. А также при изготовлении защитного слоя, армированного стеклосеткой при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть чистым, без пыли, грязи и посторонних частиц. Поверхность перед нанесением необходимо обработать глубоко проникающей грунтовкой. При перепадах основания более 10 мм необходимо предварительное выравнивание цементной штукатурки JeуBau «Оптимa»

Приготовление раствора

Сухая смесь затворяется водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси - 0,19-0,24 л жидкости. Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать

Порядок работы

Если неровности основания не превышают 5 мм, нанесение клеевого состава на плиту утеплителя производится по всей ее поверхности при помощи зубчатого. шпателя с размером зуба 10 мм. При перепадах основания более 5-10 мм нанесение клея на плиту утеплителя производится по периметру полосой 30-50 мм, толщиной около 12 мм, с отступом от края на 20 мм, а посередине кладутся 6-8 маяков («куличиков») размером около 100 мм в диаметре и высотой не менее 12 мм. Сразу после нанесения клея плиту приклеивают к основанию устанавливают в проектное положение вплотную друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плитами не должны превышать 2 мм. Дополнительное крепление плит тарельчатыми дюбелями производится не ранее чем через 3 суток после приклеивания. После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями, выполняется монтаж базового слоя. Прежде всего, на наружных углах здания и на откосах проемов по периметру приклеивается угловая стеклосетка. В цокольной части здания и на других ответственных участках (по согласованию с проектной организацией) может устанавливаться панцирная стеклосетка (антивандальное выполнение системы). В углах оконных и дверных проемов нужно устанавливать дополнительные диагональные | отрезки стеклосетки под углом 45°, размер таких отрезков не менее 300х350 мм. Клей для приклеивания стеклосетки наносится на поверхность ровным слоем толщиной около 3 мм гладилкой из нержавеющей стали с ровными краями. Сразу после нанесения клея нужно наложить стеклосетку и утопить ее в слой клея, одновременно разглаживая клей разглаживая сетку гладилкой от середины к краям и сверху вниз. Сетка должна располагаться в середине слоя клея и не выходить на поверхность, чтобы не просматривался ее рисунок. Последующие полотна стеклосетки надо наклеивать с нахлестом 50-100 мм. Для этого края сетки оставляют чистыми (не приклеенными) на ширину 50-100 мм, чтобы потом при наклеивании внахлест следующего полотна сетки не получался двойной клеевой слой. Аналогично следует поступать при перерывах в работе по приклеиванию стеклосетки.

ЭТО ВАЖНО! Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами грузов. Производитель рекомендует хранить в крытых сухих в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: Высококачественный цемент, минеральный наполнитель, армирующее волокно, модифицирующие добавки.

Срок годности в неповреждённой упаковке - гарантированный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления (в неповрежденной заводской упаковке) Клей-штукатурку следует хранить на деревянных поддонах в сухом помещении Дата изготовления указана на упаковке.

По ТУ23.64-012-15749494-2018 Клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями B5, Btb 3,2, Aab 4, F100. Отклонения от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8. 79. 2001- 1%

Изготовлено: ООО «ПРОМСТРОЙ»

Гипсовый поволжский комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул.Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63. www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Высококачественный портландцемент
Цвет	Серый
Температура основания	от +5 до +30°C
Рекомендованная толщина слоя	При креплении теплоизоляционных плит до 10 мм, при создании базового штукатурного слоя около 3 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Расход воды на 25 кг сухой смеси	4,75-6 л/ 25 кг
Расход материала	При креплении теплоизоляционных плит до 10 мм, от 5 кг / м при создании базового штукатурного слоя около 3,5 кг / м ²
Время полного высыхания	к шлифованию базового штукатурного слоя можно приступать через сутки, к нанесению декоративного слоя не ранее 3 суток
Морозостойкость	F100
Водоудерживающая способность	Не менее 99 %
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия)	1 МПа (Aab 4)
Прочность сцепления с пенополистирола с основанием (адгезия)	0,12 МПа
Прочность при изгибе	4 МПа (B tb 3.2)
Прочность при сжатии	9,5 МПа (B5)
Паропроницаемость	0,035 мг/м*ч*Па
Время достижения марочной прочности	28 суток