

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Д-ВАЙТ ЛЮКС

Гипсовая штукатурка для ручного и машинного нанесения изготовлена на основе экологически чистого гипса, с использованием высококачественных химических и минеральных добавок, обеспечивающих высокую адгезию, повышенную трещиностойкость, оптимальное время работы и легкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введен легкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесенного слоя. Позволяет получить ровную и гладкую поверхность, не требующую шпатлевания. Используя гипсовую штукатурку, Вы сможете достичь превосходного результата на основаниях из кирпича, бетона, цементно-известковых штукатурок, гипсовых плит, газо- и пенобетона, керамзитоблоков, гипсокартона, гипсоволоконных листов.

Область применения

Оптимально подходит для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку керамической плиткой, оклейку обоями или окраску. Можно использовать при проведении реставрационных работ.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть сухим, прочным, обязательно очищенным от масляных пятен, отслоений, пыли, грязи и краски. Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтовкой. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Установить расход, поступающей в машину воды, в зависимости от требуемой консистенции раствора.

Порядок работы

Растворная смесь наносится на основания с помощью штукатурной станции и разравнивается с помощью правила или полутёрки. Затирать штукатурку следует после начала схватывания слоя. Для получения гладкой поверхности её следует слегка увлажнять губчатой тёркой и заглаживать металлическим шпателем или полутёркой. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 90 минут от начала перемешивания. При прерывании подачи смеси, более чем на 20 минут, смеситель, насос, и шланги необходимо очистить. После окончания работ инструмент и механизмы сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, спустя 24 часа после нанесения. Дальнейшую отделку по окраске, декорированию или оклейке обоями производить не ранее, чем через 3 суток (при слое толщиной 10 мм).

Декорирование керамической плиткой:

После высыхания и грунтования поверхность пригодна для облицовывания плиткой.

Подготовка к оклеиванию обоями:

Через 90-120 мин. после подрезания необходимо смочить поверхность водой, затереть губчатой тёркой до появления «гипсового молочка», после чего заглаживать его, как шпатлёвку широким шпателем.

Подготовка под покраску

Необходимо в течении суток, но не ранее, чем через 5 часов после изготовления раствора, обильно смочить штукатурку водой и заглаживать металлической тёркой. После такой обработки шпатлевание не требуется, поверхность подготовлена.

Во избежание трещин: газосиликатные блоки рекомендуется покрывать в три слоя грунтовки. Первый слой грунта-концентрата (с сухим остатком не менее 10%) наносится после разведения с водой в соотношении 1:2. Для нанесения использовать валик или широкую кисть. Просушить первый слой, дав ему впитаться в основание. После этого нанести вторую порцию материала, разведя его в соотношении 1:1. Финишную грунтовку-концентрат наносить без разведения. Все последующие работы проводить после полного высыхания блоков.

Внимание! Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведут к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влаги.

Состав: гипс, легкий наполнитель, химические и минеральные добавки.

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок годности в неповрежденной заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 58279-2018 «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/3,0».

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2019

Изготовлено: ООО «Промстрой», Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д. 63

Тел. (84238)2-11-51, 2-30-63. www.gipsokombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Строительный гипс
Цвет	Белый
Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 50 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5° С до +30°С
Жизнеспособность раствора	не менее 90 мин
Расход материала	Около 9-10 кг/м ² при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	Около 3,2 м ² /30 кг
Прочность сцепления при отрыве	Не менее 0,4 МПа
Прочность при сжатии	Не менее 3,0 МПа
Прочность при изгибе	Не менее 1,5 МПа
Расход воды на 30 кг. сухой смеси	13,8л - 15,9л на 30 кг
Водоудерживающая способность	Не менее 98 %
Время полного высыхания	3-7 суток
Время достижения прочности	7 суток