

JetBau

ПРЕМЬЕР

5л/7кг
10л/14кг

ФАСАД-КОЛО

КРАСКА ФАСАДНАЯ МАТОВАЯ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- повышенная укрывистость
- образует износостойкое, влагостойкое покрытие
- высокая стойкость к воздействию УФ-лучей

- долговечность и ультрастойкая
- для внутренних и наружных работ
- 5 циклов заморозки при транспортировке и хранении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасадная краска «JetBau» легко наносится и образует качественное декоративное покрытие. Образует долговечное «дышащее» покрытие, обладающее устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур). Применяется для выполнения малярных работ на фасадах зданий, стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и зашпаклеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам в помещениях с повышенной влажностью и интенсивной эксплуатационной нагрузкой (жилые, общественные, производственные помещения, больницы, школы, рестораны и т.д.). Рекомендуется использовать в качестве финишного слоя в системе «ФТК» при окраске стен кухни, ванных комнат, балконов, откосов зданий и сооружений. Образует качественное супер белое матовое покрытие, устойчивое к сухой и влажной уборке.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очистить полностью. Трещины и неровности заделать шпатлёвкой и зашлифовать. Поверхность перед покраской рекомендуется обработать грунтовкой, предлагаем к использованию грунты «JetBau»

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. При производстве работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности и прямого контакта с водой. Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия. Наличие в составе натуральных наполнителей может привести к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. на упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1. Используемые минеральные наполнители являются природными материалами и могут содержать более темные фракции, что не является недостатком, а подтверждает природное происхождение сырьевых компонентов. Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.

ВНИМАНИЕ!

Устойчива к влажному мытью мягкой поролоновой губкой или щеткой с мягкой щетиной. Не использовать агрессивные химические средства (растворители или кислоты) и абразивные материалы (металлические щетки и жесткие губки).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением краску необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта оптимальна для нанесения, при необходимости (использование краскопульты) допускается разбавление водой, но не более 10% перед нанесением первого слоя и не более 5% перед нанесением второго слоя. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5 °C до +25 °C, относительной влажности 55-75%. Для получения более качественного покрытия краску рекомендуется наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению краски использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +30°C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать штукатурку необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

КОЛЕРОВКА

Возможна колеровка ручным или машинным способом универсальными, водно-дисперсионными пигментными пастами в необходимый цвет.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода.


ТУ 20.30.11-005-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhikie-vazkie@yandex.ru

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый; прозрачный
База	А; С
Степень блеска	матовая
Плотность	не менее 1,45 гр/см³
Расход краски на 1м²	от 100 гр/м² в зависимости от фактуры и впитывающих свойств основания
Класс стойкости к мытью и истиранию	1 класс
Колеровка	по каталогам RAL, NCS, Monicolor NOVA и др.
Время высыхания 1 слоя	1 час
Полное высыхание	24 часа
Температура проведения работ	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, бетонные блоки и плиты	
Кирпич	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
Шпаклёванные поверхности	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, ПГП и ОСП (OSB)	
Структурные и стекловолоконные обои	
СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

 применение продукта без ограничений

 применение данного продукта не рекомендуется

Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения «JetBau» Premier MULTI PRIMER

