

ОПТИМА ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА



Цементная штукатурка «Оптимa» изготовлена на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, химических добавок, обеспечивающих пластичность, устойчивость к усадке, атмосферо- и морозостойкость. Благодаря тщательно подобранной рецептуре «Оптимa» является прекрасной альтернативой самодельным растворам из песка и цемента. JetBau «Оптимa» гораздо пластичнее, чем самодельные растворы, работать этой смесью гораздо удобнее! Поскольку смесь производится на высокоточном оборудовании, характеристики штукатурки «Оптимa» стабильны, в отличие от самодельных растворов, которые зачастую замешиваются «на глаз». Кроме того, используя данную штукатурку, Вам проще рассчитать необходимое количество материала, её удобнее хранить.

Область применения

Оптимально подходит для выравнивания стен как внутри помещений под последующую облицовку керамической плиткой, окраску, так и снаружи. С помощью JetBau «Оптимa» Вы сможете выровнять стены из кирпича, блоков и плит из бетона, газо- и пенобетона, газосиликата и т.п. Может применяться для выравнивания стен и потолков в неотапливаемых помещениях.

Условия работы

При проведении работ и в течение 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. В течение срока набора прочности поверхность штукатурки следует защищать от интенсивного высыхания, обеспечивая отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

При ручном способе применения штукатурную смесь затворить водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,21-0,25 л воды (на 1 мешок 25 кг необходимо 5,25-6,25 л воды). Замешать раствор профессиональным строительным миксером в течении 5 минут до достижения однородной массы без комков. При нанесении штукатурки через станцию машинного нанесения сухую смесь засыпать в бункер, установить расход воды, обеспечивающий оптимальное соплование растворной смеси без потеков.

Подготовка основы

Основание под штукатурку должно быть прочным, очищенным от загрязнений (пыли, смазочных и битумных материалов, красок) и отслаивающихся элементов. Швы и трещины должны быть заранее заделаны. Основание с высоким водопоглощением перед началом штукатурных работ необходимо обработать грунтовкой, гладкие бетонные поверхности обработать бетон-контактом. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки. Температура основания и воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. В местах, подверженных образованию трещин (стыки различных конструктивных материалов, углы и откосы), необходимо уложить армирующую сетку из стекловолокна, вдавливая в свежую штукатурную смесь.

Порядок работы

При ручном способе нанесения штукатурку набросать на основание мастерком или штукатурным ковшом. При механизированном способе штукатурку наносят (соплуют) полосами сверху вниз шириной не более 1 м, затем разравнивают правилом до получения ровной поверхности. Высококачественное покрытие следует выполнять по маякам.

Условия выполнения работ

При оштукатуривании руководствоваться нормами СНиП 3.04.01-87. При +20°C смесь жизнеспособность не менее 2 часов. При понижении температуры — это время увеличивается, при повышении - сокращается. Нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом. При наружных работах свежеложенную штукатурку следует защитить от замерзания, осадков, прямых солнечных лучей и ветра в течении 3 суток.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. При окончании работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!** Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: высокомарочный цемент, фракционированный песок, перлит, модифицирующие и минеральные добавки.

Срок годности в неповреждённой упаковке — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 23.64-008-15749494-2018: ООО «ПРОМСТРОЙ» Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63. www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Рекомендованная толщина слоя за одно нанесение	5-30 мм
Допустимая температура для проведения работ	+5°C до +30°C
Жизнеспособность раствора	2 часа
Расход штукатурки	13-14 кг / м ² при слое 10 мм
Влагоудерживающая способность	Не менее 98%
Марка прочности при сжатии	M50
Адгезия с основанием	0,4 МПа
Морозостойкость	F35
Расход воды на 25 кг	5,25-6,25 л
Время полного высыхания	14 суток
Время достижения марочной прочности	28 суток