

КРИСТАЛЛ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

JetBau

Гипсовая штукатурка «JetBau» для ручного нанесения изготовлена на основе экологически чистого гипса, с использованием высококачественных химических минеральных добавок, обеспечивающих высокую адгезию, повышенную трещиностойкость, оптимальное время работы и лёгкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введён лёгкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесенного слоя. Позволяет получить гладкую ровную поверхность, не требующую шпатлевания. Используя гипсовую штукатурку «JetBau» Вы можете достичь превосходного результата на основаниях из кирпича, бетона, цементно-известковых штукатурок, гипсовых плит, газо- и пенобетона, керамзитоблоков, гипсокартона, гипсоволоконных листов.

Область применения

Оптимально подходит для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку керамической плиткой, оклейку обоями или окраску. Можно использовать при проведении реставрационных работ.

Рекомендации по применению

Условия работы

При проведении работ в течение 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. Необходимо обеспечить отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, в которых проводилось оштукатуривание.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,48-0,58 литров воды на 1 кг сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой для получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора - не менее 45 минут. Перед нанесением штукатурки необходимо очистить поверхность от грязи, пыли и масел, а также предыдущих отслаивающихся материалов. Хорошо впитывающие основания из кирпича, газобетона, пеноблоков, известковой штукатурки и т.д. необходимо обработать грунтовкой для усиления прочности сцепления штукатурки с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Основания с высокой пористостью следует грунтовать в несколько слоев. Если основание гладкое и невпитывающее - ему нужно придать дополнительную адгезию (например, с помощью бетон-контакта). Внимание, не допускайте запыления прогрунтованных поверхностей!

Порядок работы

На предварительно прогрунтованное основание в местах установки маячков наносится заранее приготовленный раствор штукатурки JetBau. Маячки вдавливаются в свеженанесённый раствор и проверяются уровнем. Оптимально, если расстояние между маячками на 20-30 см меньше длины правила. На внешние углы необходимо установить угловой профиль. Раствор наносят на поверхность стены мастерком или шпателем, затем выравнивают зигзагообразными движениями с помощью правила. Время нанесения на поверхность не более 20-30 минут после приготовления раствора. При нанесении на потолок раствор наносят штукатурным соколом «на себя». После начала схватывания (60-90 мин. после нанесения) слой нужно подрезать трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию. Частично удалённой смесью заделывают углубления.

Во избежание трещин: газосиликатные блоки рекомендуется покрывать в три слоя грунтовки. Первый слой грунта-концентрата (с сухим остатком не менее 10%) наносится после разведения водой в соотношении 1:2. Для нанесения используем валик или широкую кисть. Просушить первый слой, дав ему впитаться в основание. После этого нанести вторую порцию материала, разведя его в соотношении 1:1. Финишную грунтовку-концентрат наносить без разведения. Все последующие работы рекомендуется проводить после полного высыхания блоков.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь к врачу. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности. Состав: гипс, легкий наполнитель, минеральные и химические добавки.

Срок годности в неповрежденной упаковке — 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 23.64-003-15749494-2018 Изготовлено: ООО «ПРОМСТРОЙ», Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, Рф, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63.

www.gipskombinat.ru

ШК 4163511361061



Технические характеристики	
Основа	Строительный гипс
Цвет	Белый
Рекомендованная толщина слоя	от 5 до 50 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность раствора	45 мин
Расход материала	Около 9 кг / м ² при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности мешка	около 3,3 м ² /30 кг
Прочность сцепления при отрыве	Не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 3,5 МПа
Прочность на изгибе	Не менее 1,5 МПа
Расход воды на 30 кг сухой смеси	14,4-17,4 л
Водоудерживающая способность	Не менее 98 %
Время достижения прочности	7 суток

Декорирование керамической плиткой поверхности:

После высыхания и грунтования поверхность пригодна для облицовывания плиткой



Подготовка к оклеиванию обоями:

Через 90-120 мин. после подрезания необходимо смочить поверхность водой, затереть губчатой тёркой до появления «гипсового молочка», после чего заглаживать его, как шпатлёвку широким шпателем.



Подготовка под покраску:

Необходимо в течение суток, но не ранее, чем 5 часов после изготовления раствора, обильно смочить штукатурку водой и заглаживать металлической тёркой. После такой обработки шпатлевание не требуется, поверхность подготовлена.

