

АКВАСТОП

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ЦЕМЕНТНАЯ

JetBau

Область применения

Применяется для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, также помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.).

Подготовка к проведению работ

Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой для увеличения прочности сцепления с основанием. Трещины, раковины, впадины, швы кирпичной кладки необходимо выровнять. Прочность основания должна быть не менее 15 МПа. Бетонные и кирпичные основания должны быть выдержаны не менее 2 месяцев, оштукатуренные - не менее 1 месяца. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C.

Приготовление раствора

Сухую смесь затворить чистой водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,2-0,25 л воды (на 1 мешок 20 кг необходимо 4,0-5,0 л воды). Рекомендуются температура воды +20°C. Перемешать раствор профессиональным строительным миксером, со средней скоростью (400-600 об./мин) для достижения однородной пластичной массы без комков. Затем выдержать технологическую паузу 10 минут, после чего перемешать повторно. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 часов с момента затворения с водой при условии периодического перемешивания без добавления воды.

Порядок работы

Раствор наносить на подготовленную поверхность, не менее 2 слоев, шпателем или широкой кистью в 2-3 мм с промежуточной сушкой (при комнатной температуре) каждого слоя в течении 24 часов. Для обработки углов и стыков использовать гидроизоляционную ленту. Для повышения адгезии последующего слоя, необходимо увлажнять предыдущий слой. Каждый последующий слой наносить перпендикулярно предыдущему.

ЭТО ВАЖНО! Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Не допускается нанесение гидроизоляции на поверхность, имеющую протечки. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к ухудшению качества готовой поверхности. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка

Цементная гидроизоляция JetBau АКВАСТОП поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении.

Состав

Цементная гидроизоляция JetBau АКВАСТОП состоит из высокомарочного цемента, фракционированного песка, минеральных наполнителей и модифицирующих гидрофобных добавок.

Гарантийный срок хранения

В неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке). Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002-1%. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 23.64-010-15749494-2018

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики

Основа	цемент
Цвет	серый
Температура основания	от +5°C до +30 °C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,2-0,25
Жизнеспособность растворной смеси не менее, ч	3
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-8
Раствор смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм, кг	1,5-1,7
Марка по водонепроницаемости	W8
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), Мпа	1,0
Марочная прочность, не менее	M200
Морозостойкость, не менее, циклов	50
Время набора марочной прочности, суток	28
Температурный диапазон эксплуатации	от -50°C до +70°C