

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ

Д-ВАЙТ

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Д-Вайт штукатурка гипсовая для ручного и машинного нанесения

Штукатурка гипсовая машинного нанесения Д-вайт

Изготовлена на основе экологически чистого гипса, с использованием высококачественных химических и минеральных добавок, обеспечивающих высокую адгезию, повышенную трещиностойкость, оптимальное время работы и легкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введен легкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесенного слоя. Позволяет получить ровную и гладкую поверхность, на основаниях их кирпича, бетона, гипсовых плит, керамзитоблоков, газо- и пенобетона.

Область применения:

Гипсовая штукатурка применяется для выравнивания поверхности стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку плиткой, шпатлеванием, оклейку обоями или окраску фактурными красками.

Подготовка раствора:

Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной станции. Установить расход поступающей в станцию воды (на 1 мешок 30 кг необходимо 10,5-13,5 л воды), в зависимости от требуемой консистенции растворной смеси.

Растворная смесь наносится на основания с помощью штукатурной станции и разравнивается с помощью правила. Затирать штукатурку следует после начала схватывания слоя. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности и температуры в помещении составляет около 90 минут от начала перемешивания. При перерывах подачи смеси более чем на 20 минут, смеситель и шланг необходимо очистить. После окончания работ инструмент и механизмы сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, спустя 24 часа после нанесения. Дальнейшую работы по окраске, декорированию или оклейке обоями производить после полного высыхания слоя. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Время высыхания одного слоя толщиной 10 мм при +20 °C около 3 суток.

Во избежание трещин: газосиликатные блоки рекомендуется покрывать в три слоя грунтовки. Первый слой грунта-концентрата (с сухим остатком не менее 10%) наносится после разведения с водой в соотношении 1:2. Для нанесения использовать краскопульт, валик или широкую кисть. Просушить первый слой, дав ему впитаться в основание. После этого нанести второй слой грунтовки, разведя его в соотношении 1:1. Финишную грунтовку-концентрат наносить без разбавления с водой. Все последующие работы проводить после высыхания обработанного основания. Внимание! Для приготовления раствора используйте только чистые емкости и инструмент. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведут к ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Условия хранения и упаковка:

Гипсовая штукатурка поставляется в бумажных мешках по 30 кг. Хранить на деревянных поддонах в сухом помещении.

Гарантийный срок хранения: в неповрежденной заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002 - 1%.

Состав: гипсовая штукатурка состоит из гипсового вяжущего, кварцевого песка, легкого наполнителя, минеральных и модифицирующих добавок. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 23.64-001-15749494-2017, ГОСТ Р 58279-2018 «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/3,0»

Изготовлено : ООО «Промстрой», Поволжский Гипсовый

Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д. 63. Тел. (84238)2-11-51, 2-30-63. www.gipsokombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Гипс
Цвет	Белый
Температура основания	от +5°C до +30 °C
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,35-0,45
Жизнеспособность растворной смеси не менее	90 минут
Рекомендуемая толщина слоя	10-50мм
Расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 10 мм	11-12кг
Водоудерживающая способность, не менее %	97%
Предел прочности затвердевшего раствора при изгибе через 7 суток, не менее, МПа	1,5
Предел прочности затвердевшего раствора при сжатии через 7 суток, не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления при отрыве (адгезия) через 7 суток, не менее	0,3МПа