

МОЗАИКА

БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ

JetBau

Область применения

Белый клей JetBau «Мозаика» предназначен для профессиональной укладки керамической, мраморной и стеклянной мозаики, натурального и искусственного камня, а также керамогранита, на основании такие как бетон, цементные штукатурки и другие минеральные основания на стены и полы внутри и снаружи зданий. Клей может использоваться в системе «тёплый пол».

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть ровной без трещин и выбоин, а также очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен, ухудшающих адгезию материала к основанию. Подготовленное основание перед нанесением следует обработать глубокопроникающей грунтовкой и высушить в течение 1 часа.

Приготовление раствора

Сухую смесь постепенно добавляют в чистую воду в пропорции на 1 кг смеси на 0,24-0,3л. (на 20кг смеси 4,8-6л воды). Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, затем повторно кратковременно перемешать. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 600-800 в минуту.

Порядок работы

При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от +5°C до +30°C. Нанести клеевой раствор металлической зубчатой тёркой или шпателем на основание, плитку укладывают, выравнивают и прижимают по уровню. Укладку производят не позднее 20 минут после нанесения клея, корректировать плитку можно в течении 15 минут. Затирку швов выполняют специальной затиркой не ранее, чем через 24 часа после укладки.

ВНИМАНИЕ! Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. Время технологического прохода составляет от 24 часов. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

При фасадных работах следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя на облицованный участок. Рекомендуем при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути, для этого используйте средства индивидуальной защиты.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Высокомарочный белый цемент, фракционированный кварцевый песок, мраморный наполнитель, модифицирующие и полимерные добавки.

Технические характеристики

Смесь сухая клеевая на белом цементном вяжущем С1Т, ГОСТ Р 56387-2018
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8,579-2019

Изготовлено

ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, тел. (84238)2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru



Характеристики

Показатели	Значения
Вяжущее	Цемент
Цвет	Белый
Температура применения	от +5°C до +30°C
Максимальная фракция	0,63 мм
Количество воды затворения на 1кг	0,24-0,3л
Открытое время	20 минут
Время корректировки	15 минут
Жизнеспособность готового раствора	4 часа
Толщина нанесения	2-8 мм
Расход сухой смеси на 1 м2 при работе шпателем 4х4 мм	1,9 кг
Адгезия к бетону через 28суток после выдерживании в воздушно-сухой среде	1,5 МПа
Морозостойкость	F 75
Время полного набора прочности (при t +20°C)	28 суток
Температура эксплуатации	от -50 °C до +70°C