

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Д-ВАЙТ

Плиточный клей «Д-ВАЙТ» изготовлен на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и специальных химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, пластичность и прочность раствора.

Область применения

Позволяет добиться великолепных результатов при приклеивании различных облицовочных плиток: кафельных, керамических на стены и полы из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок внутри помещений как с нормальной, так и с повышенной влажностью.

Рекомендации по применению

Условия работы

При проведении работ и в течение 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. Необходимо обеспечить отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, в которых проводилась укладка плитки.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,18-0,22 литра воды на 1 кг. сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора не более 2 часов.

Подготовка основы

Перед нанесением клея необходимо очистить основание от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, а также осыпающихся элементов, препятствующих сцеплению материала с поверхностью.

Для выравнивания значительных (более 10 мм.) неровностей рекомендуем использовать цементно-песчаную штукатурку или плиточный клей. Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой для усиления прочности сцепления материала с основанием и затем просушить в течение 1-2 часов. Основания с высокой пористостью следует грунтовать в несколько слоёв. Внимание, не допускайте запыления прогрунтованных поверхностей!

Порядок работы

Плиточный клей «Д-ВАЙТ» следует наносить мастерком или шпателем на предварительно прогрунтованное основание, а затем разравнивать зубчатым шпателем. Плитку необходимо укладывать на слой клея и вдавливать небольшими поворотными движениями. Смачивать плитку перед приклеиванием не требуется. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надёжности сцепления плитки с основанием можно сразу оторвать плитку и осмотреть её обратную сторону — плиточный клей должен покрывать не менее 80% поверхности.

Общие правила по укладке плитки:

Следует приклеивать плитки в течение 10 минут после нанесения раствора, учитывайте это перед тем как будете наносить раствор на поверхность! Допускается корректировка плитки в течение 10 минут с момента укладки. Рекомендуем очищать поверхность плитки от остатков раствора в течение 15 минут после укладки.

Пешее хождение возможно через 24-36 часов после укладки плитки. Затирку швов рекомендуем производить не ранее, чем через 24 часа после укладки.

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистый инструменты и ёмкости. После окончания работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: цемент, песок, минеральные химические добавки.

Срок годности в не повреждённой упаковке -

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 5745-002-15749494-2017

Отклонение от массы нетто в соответствии

с ГОСТ Р 8.579-2002- 1%

Изготовлено: ООО «Промстрой», Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63.

т. (84238) 2-11-51, 2-30-63.

www.gipsokombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Цемент
Цвет	Серый
Рекомендованная толщина слоя	4-12 мм
Допустимая температура для проведения работ	+5°C до +30°C
Жизнеспособность раствора	2 часа
Расход воды на 25 кг сухой смеси	4,5-5,5 л на 25 кг
Открытое время (время сохранения раствором своих свойств после нанесения на поверхность)	Не менее 10 минут
Время корректировки	Не менее 10 минут
Расход клея для плитки (нанесения зубчатым шпателем 6х6 мм)	3,0-3,5 кг/ м ²
Водоудерживающая способность	Не менее 98 %
Прочность сцепления с бетоном при отрыве (адгезия)	Не менее 0,3 Мпа
Время набора первоначальной прочности	24 часа
Время достижения марочной прочности	28 суток