

ПРОФИ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

JetBau

Гипсовая штукатурка «JetBau» для ручного и машинного нанесения изготовлена на основе экологически чистого гипса с использованием высококачественных химических и минеральных добавок, обеспечивающих высокую адгезию, повышенную трещиностойкость, оптимальное время работы и лёгкость в приготовлении и нанесении раствора. В состав нашей штукатурки введён лёгкий наполнитель, снижающий расход материала и вес нанесённого слоя. Позволяет получить гладкую, ровную поверхность, не требующую шпатлевания. Используя гипсовую штукатурку «JetBau», Вы сможете достичь превосходного результата на основаниях из кирпича, бетона, цементно-известковых штукатурок, гипсовых плит, газо- и пенобетона, керамзитоблоков, гипсокартона, гипсоволоконных листов.

Область применения

Оптимально подходит для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую облицовку керамической плиткой, оклейку обоями или окраску. Можно использовать при проведении реставрационных работ.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть сухим, прочным, обязательно очищенным от масляных пятен, отслоений, пыли, грязи и краски. Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтовкой. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в машину воды в зависимости от требуемой консистенции раствора.

Порядок работы

Растворная смесь наносится на основание с помощью штукатурной машины и разравнивается с помощью правила или полутёрка. Затирать штукатурку следует после начала схватывания слоя. Для получения гладкой поверхности её следует слегка увлажнить губчатой тёркой и заглаживать металлическим шпателем или полутёрком. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 120-150 минут от начала перемешивания. При прерывании подачи смеси более чем на 20 минут смеситель, насос, и шланги необходимо очистить. После окончания работы инструмент и механизмы сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, спустя 24 часа после нанесения. Дальнейшую отделку по окраске, декорированию или оклейке обоями производить не ранее, чем через 3 суток (при слое толщиной 10 мм).

Во избежание трещин: газосиликатные блоки рекомендуется покрывать в три слоя грунтовок. Первый слой грунта-концентрата (с сухим остатком не менее 10%) наносится после разведения водой в соотношении 1:2. Для нанесения используем валик или широкую кисть. Просушить первый слой, дав ему впитаться в основание. После этого нанести вторую порцию материала, разведя его в соотношении 1:1. Финишную грунтовку-концентрат наносить без разведения. Все последующие работы рекомендуется проводить после полного высыхания блоков.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведёт к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.

Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влаги.

Состав: гипс, легкий наполнитель, химические и минеральные добавки.

Срок годности в неповреждённой упаковке - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортировки и хранения.

Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ Р 58279-2018 «Сухая смесь штукатурная на гипсовой вяжущем 90/4,0»

Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспаское, ул. Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63.


www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Строительный гипс
Цвет	Белый
Рекомендованная толщина слоя	от 5 до 50 мм
Допустимая температура для проведения работ	от +5 °C до +30 °C
Жизнеспособность раствора	Не менее 120 мин
Расход материала	Около 9-10 кг / м² при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	Около 3,3 м² / 30 кг
Прочность сцепления при отрыве	Не менее 0,4 МПа
Прочность при сжатии	Не менее 4,0 МПа
Прочность при изгибе	Не менее 1,5 МПа
Расход воды на 30 кг. сухой смеси	13,8-15,9 л на 30 кг
Водоудерживающая способность	Не менее 98 %
Время полного высыхания	3-7 суток
Время достижения прочности	7 суток

Декорирование керамической плиткой поверхности:

После высыхания и грунтования поверхность пригодна для облицовывания плиткой



Подготовка к оклеиванию обоями:

Через 180-240 мин. после подрезания необходимо смочить поверхность водой, затереть губчатой тёркой до появления «гипсового молочка», после чего заглаживать его, как шпатлёвку широким шпателем.



Подготовка под покраску:

Необходимо в течение суток, но не ранее, чем 5 часов после изготовления раствора, обильно смочить штукатурку водой и заглаживать металлической тёркой. После такой обработки шпатлевание не требуется, поверхность подготовлена.

